

**SCHEDA TECNICA
DATA SHEET**

BLUMARE 120

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Composizione superficice Surface composition | ISO 1833 o ISO 5088 | % | 1% PU - 82% PVC 17% PES |
| Peso totale Total weight | ISO 3801 - EN29073/1 | $\frac{g}{m^2}$ | 700 ± 5% |
| Larghezza Usable width | ISO 3932 | cm | 140 ± 5% |
| Spessore Thickness | UNI 9947 | mm | 1,00 ± 10% |
| Lunghezza rotolo Length roll | | mt | 25 ± 0,50 |
| Resistenza alla luce Light resistance | BS - EN - ISO - 105 - B02 | Scala dei blue Bluescale | >5 |
| Resistenza alla abrasione Abrasion resistance | UNI EN ISO - 12947 - 2:2000 | Cicli Cycles | >50.000 |



CONTENUTO CHIMICO: azo coloranti, metalli pesanti, pesticidi, PCP/TeCP, formaldeide, sono in accordo con i requisiti legislativi vigenti nella comunità europea.
CHEMICAL CONTENT: azo-dyes, heavy metals, pesticides, PCP/TeCP, formaldehyde, PCB are in good agreement to european law.



PULIZIA: non usare detersivi abrasivi, alcol o solventi aggressivi. Pulire con acqua tiepida tramite panno.
CLEANING: please do not use detergents abrasives, alcohol or aggressive solvents. Clean with warm water with a soft brush.

LA PRESENTE SCHEDA SOSTITUISCE DEFINITIVAMENTE EVENTUALE COPIA IN VOSTRO POSSESSO E POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI, A NOSTRA DISCREZIONE, LASCIANDO INALTERATE LE CARATTERISTICHE FISICO CHIMICHE SOPRA ENUNCIATE. Si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso. I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso esser considerati vincolanti. L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI TECNICI È DISPONIBILE PRESSO IL SITO www.alfatex.it. L'Acquirente deve comunicare al Venditore tutte le informazioni necessarie al fine di assicurare (a) la corretta elaborazione delle specifiche tecniche e (b) tutte le informazioni riguardanti il processo di trasformazione e di uso finale dei prodotti. L'Acquirente non è esonerato dall'obbligo di effettuare test e prove sui prodotti forniti dal Venditore per determinare se questi siano idonei alle lavorazioni ed all'utilizzo ai quali vegono destinati. La responsabilità relativa all'uso ed alla trasformazione dei prodotti è a carico e rischio esclusivamente dell'Acquirente. Il Venditore pertanto non è responsabile per i danni relativi a spese di lavorazione, eventuali perdite di produzione, per mancato guadagno e/o per qualsiasi altro danno diretto e/o indiretto, perdita particolare o danno sofferto, direttamente o indirettamente, dall'Acquirente o da qualsiasi altro terzo.

THIS DATA SHEET REPLACE DEFINITELY PREVIOUS ONE EVENTUALLY IN YOUR HANDS AND COULD BE SUBJECTED TO FURTHER CHANGES, KEEPING PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS. Reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice. The above mentioned data correspond to average and cannot be considered as a contract document. UPDATING DATA SHEET WILL BE AVAILABLE AT THE WEBSITE www.alfatex.it. Customer shall have communicated to Seller all necessary information to ensure (a) the adequate elaboration of these specifications and (b) relative to the trasformation and/or the final use of goods Customer. Customer is not release from his obligation to test goods supplied by Seller as to their suitability for the intended processes and uses. The use and processing of goods are undertaken solely at Customer's risk. Seller shall not be liable for any loss of processing expenses, loss of production, loss of revenue and/or any other consequential or special loss or damage directly or indirectly sustained by Customer or by any other person whatsoever.



ALFATEX
ITALIA

Via Liguria Z.I.
Santeramo in Colle - 70029 - (BA) - Italy
tel. +39 080 3022696
fax +39 080 3023056
info@alfatex.it - <http://www.alfatex.it>