






SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

MEDIK 1200

Caratteristiche Characteristics	Test Metodo Test Method	Unità Unit	Valore Value
Composizione superficie Surface composition	ISO 1833 o ISO 5088	%	5% PU - 53% PVC 42% PES
Peso totale Total weight	ISO 3801 - EN29073/1	g/m <sup>2</sup>	190 ± 10%
Larghezza Usable width	ISO 3932	cm	140 ± 5%
Spessore Thickness	UNI 9947	mm	0,40 ± 10%
Lunghezza rotolo Length roll		mt	50 ± 1%
Resistenza alla luce Light resistance	BS - EN - ISO - 105 - B02	Scala dei blue Bluescale	>5
Resistenza alla abrasione Abrasion resistance	UNI EN ISO 12947 - 2:2000	Cicli Cycles	>100.000
Resistenza del colore allo sfregamento a secco e a umido Colour fastness to dry and wet rubbing resistance	BS - EN - ISO - 105 - X12	Scala dei grigi Greyscale	5
Waterproof	EN 2081193	cm	>200
Resistance to penetration by liquids	UNI EN ISO 6530:2005	%	100% (Acidi, Basi e Alcohol)
Antibacterial-Antimycotic	UNI EN ISO 20645:2005/SN 195921:1994		Staphylococcus aureus; Candida albicans
Resistance to penetration, blood and urine	UNI EN ISO 16603:2004	kPa	>20
Care instruction	UNI EN ISO 3758:2005	   	



HEALTHCARE  
SPA - GYM



N.B. Alcuni materiali di abbigliamento e accessori (come il colorante dei jeans) possono migrare verso colori chiari, questo fenomeno aumenta di probabilità con l'umidità e temperatura alte. AlfateX non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di colori causato da agenti esterni. Inoltre sono ammesse, inevitabilmente, leggere differenze di colori tra lotti diversi.

N.B. Some clothing materials and accessories (such as jeans dye) can migrate to light colors, this phenomenon increases in probability with high humidity and temperature. AlfateX does not assume responsibility for the transfer of dyes caused by external agents. Slight colour differences among several lots are admitted.

**LA PRESENTE SCHEDA TECNICA SOSTITUISCE DEFINITIVAMENTE EVENTUALE COPIA IN VS. POSSESSO E POTRA' SUBIRE VARIAZIONI, A NOSTRA INDISCREZIONE, LASCIANDO INALTERATE LE CARATTERISTICHE FISICO CHIMICO SOPRA ENUNCIATE.**

Si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso. I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

**L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI TECNICI E' DISPONIBILE PRESSO IL SITO [www.alfatex.it](http://www.alfatex.it).**

L'Acquirente deve comunicare al Venditore tutte le informazioni necessarie al fine di assicurare (a) la corretta elaborazione delle specifiche tecniche e (b) tutte le informazioni riguardanti il processo di trasformazione e di uso finale dei Prodotti. L'Acquirente non è esonerato dall'obbligo di effettuare test e prove sui Prodotti forniti dal Venditore per determinare se questi siano idonei alle lavorazioni ed all'utilizzo ai quali vengono destinati. La responsabilità relativamente all'uso ed alla trasformazione dei prodotti è a carico e rischio esclusivamente dell'Acquirente. Il Venditore pertanto non è responsabile per i danni relativi a spese di lavorazione, eventuali perdite di produzione, per mancato guadagno e/o per qualsiasi altro danno diretto e/o indiretto, perdita particolare o danno sofferto, direttamente o indirettamente, dall'Acquirente o da qualsiasi altro terzo.

**THIS DATA SHEET REPLACE DEFINITELY PREVIOUS ONE IN YOUR HANDS AND COULD BE SUBJECTED TO FURTHER CHANGES, KEEPING PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS.**

Reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice. The above mentioned data correspond to average and cannot be considered as a contract document.

**UPDATING DATA SHEET WILL BE AVAILABLE AT THE WEB SITE: [www.alfatex.it](http://www.alfatex.it).**

Customer shall have communicated to Seller all necessary information to ensure (a) the adequate elaboration of these specifications and (b) relative to the transformation and/or the final use of Goods Customer. Customer is not release from his obligation to test Goods supplied by Seller as to their suitability for the intended processes and uses. The use and processing of Goods are undertaken solely at Customer's risk. Seller shall not be liable for any loss of processing expenses, loss of production, loss of revenue and/or any other consequential or special loss or damage directly or indirectly sustained by Customer or by any other person whatsoever.