

Coated & Laminated

Via Liguria Z.I.

70029 Santeramo in Colle (BA)





✉ info@alfatex.it


☎ 080.3022696 📠 080.3023056

🌐 www.alfatex.it

SCHEDA TECNICA/ DATA SHEET

PELKO' 6500 FR

Caratteristiche Characteristics	Metodo di prova Test Method	Unità Unit	Valore Value
Composizione Composition	ISO 1833 o ISO 5088	%	1 PU% 12% PA 87% PVC
Peso totale/ Total weight	ISO 3801 -EN29073/1	g/m ²	700 ± 5
Larghezza / Usable width	ISO 3932	cm	140 ± 5
Spessore/ Thickness	UNI 9947	mm	1 ± 0,1
Lunghezza rotolo/ Length roll	//////////	mt	25 ± 0,2
 Resistenza alla luce / Light resistance	BS EN ISO 105 B02	Scala dei blue Bluescale	≥5
 Resistenza ai piegamenti continui Resistance to continual bending	UNI EN ISO 5402 Bally Test	Cicli Cycles	>50.000
 Resistenza del colore allo sfregamento a secco e a umido Colour fastness to dry and wet rubbing resistance	BS EN ISO 105 X12	Scala dei grigi Greyscale	4/5
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	UNI EN ISO 12947-2:2000	Cicli Cycles	>100.000



AUTOMOTIVE
& TRANSPORT

MARINE

HOSPITALITY
CONTRACT

HEALTHCARE

RESIDENTIAL



ALFATEX
ITALIA
1989



Coated & Laminated

Via Liguria Z.I.

70029 Santeramo in Colle (BA)

✉ info@alfatex.it

☎ 080.3022696 📠 080.3023056

🌐 www.alfatex.it



Pulizia :Non usare detergenti abrasivi o solventi aggressivi. Pulire con acqua tiepida tramite panno.

Cleaning :Please do not use detergents abrasives or atzgressive solvents. Clean with warm water with a soft brush.



N.B. Alcuni materiali di abbigliamento e accessori (come il colorante dei jeans) possono migrare verso colori chiari, questo fenomeno aumenta di probabilità con l'umidità e temperatura alte.

Alfatex non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di colori causato da agenti esterni.

N.B. Some clothing materials and accessories (such as jeans dye) can migrate to light colors, this phenomenon increases in probability with high humidity and temperature. Alfatex does not assume responsibility for the transfer of dyes caused by external agents.

LA PRESENTE SCHEDA SOSTITUISCE DEFINITIVAMENTE EVENTUALE COPIA IN VS.POSSESSO E POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI, A NOSTRA INDISCREZIONE, LASCIANDO INALTERATE LE CARATTERISTICHE FISICO CHIMICHE SOPRA ENUNCIATE.

Si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso. I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI TECNICI È DISPONIBILE PRESSO IL SITO www.alfatex.it

L'Acquirente deve comunicare al Venditore tutte le informazioni necessarie al fine di assicurare (a) la corretta elaborazione delle specifiche tecniche e (b) tutte le informazioni riguardanti il processo di trasformazione e di uso finale dei Prodotti. L'Acquirente non è esonerato dall'obbligo di effettuare test e prove sui Prodotti forniti dal Venditore per determinare se questi siano idonei alle lavorazioni ed all'utilizzo ai quali vengono destinati. La responsabilità relativamente all'uso ed alla trasformazione dei prodotti è a carico e rischio esclusivamente dell'Acquirente. Il Venditore pertanto non è responsabile per i danni relativi a spese di lavorazione, eventuali perdite di produzione, per mancato guadagno e/o per qualsiasi altro danno diretto e/o indiretto, perdita particolare o danno sofferto, direttamente o indirettamente, dall'Acquirente o da qualsiasi altro terzo.

Si prega di verificare la merce prima dell'utilizzo e segnalare per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla consegna eventuali difetti apparenti. Non si accettano resi per merce già tagliata. N.B. In fase di lavorazione tenere sempre separati i bagni. Leggere attentamente le condizioni generali di vendita.

THIS DATA SHEET REPLACE DEFINITELY PREVIOUS ONE EVENTUALLY IN YOUR HANDS AND COULD BE SUBJECTED TO FURTHER CHANGES, KEEPING PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS.

Reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice. The above mentioned data correspond to average and cannot be considered as a contract document.

UPDATING DATA SHEET WILL BE AVAILABLE AT THE WEB SITE: www.alfatex.it

Customer shall have communicated to Seller all necessary information to ensure (a) the adequate elaboration of these specifications and (b) relative to the transformation and/or the final use of Goods Customer. Customer is not release from his obligation to test Goods supplied by Seller as to their suitability for the intended processes and uses. The use and processing of Goods are undertaken solely at Customer's risk. Seller shall not be liable for any loss of processing expenses, loss of production, loss of revenue and/or any other consequential or special loss or damage directly or indirectly sustained by Customer or by any other person whatsoever.

Please check the goods before use and write no later than 8 (eight) days after delivery apparent defects. We don't accept goods worked. Please note that during processing always keep dyelot. Attention please read the General Condition of sale.